



財團法人台灣玩具暨兒童用品研發中心

TAIWAN CHILDREN'S COMMODITIES R & D CENTER

10F., No.61, Dongxing Rd., Xinyi District, Taipei City 110, Taiwan (R.O.C.)

110台北市信義區東興路61號10樓 TEL:(02)8768-2901 FAX:(02)8768-2909

www.ttrd.org.tw

E-mail:service@ttrd.org.tw

委 託 試 驗 報 告 申請書號碼：10604097CSF799-28

日期：106年04月13日

完成日期：106年07月12日

廠 商	好童年玩具企業有限公司	產品規格或型號	YS-119、YS-117
地 址	新北市三峽區溪東路 463 號	溫 / 濕 度	24°C / 56%
電 話	(02) 86763333	傳 真	(02) 86761527
品 名	16吋菱形手把滑板車(室外/室內)	適 合 年 齡	3 歲以上
執行試驗實驗室	玩具及兒童用品測試實驗室(SL3J9O0001)	認證編號	0640
檢 驗 標 準 / 測 試 地 點	CNS 4797 玩具安全 (一般要求) 修訂公布日期 104 年 01 月 13 日 CNS 4797-1 玩具安全 (耐燃性) 修訂公布日期 103 年 10 月 09 日 CNS 4797-2 玩具安全(特定元素之遷移) 修訂公布日期 93 年 07 月 06 日 CNS 4797-3 玩具安全(物理性) 修訂公布日期 93 年 07 月 06 日 CNS 14276 電驅動玩具之安全要求 公布日期 87 年 11 月 25 日 CNS 15138-1 塑膠製品中鄰苯二甲酸酯類塑化劑試驗法-第一部:氣相層析質譜法 修正公布日期 101 年 06 月 14 日 CNS15493 拼接塑膠地墊之安全要求 Sec 5.4 甲醯胺含量 公布日期 104 年 04 月 17 日	台北市信義區東興路 61 號 10 樓	
	ISO 22717 Cosmetics- Microbiology - Detection of pseudomonas aeruginosa 食品微生物之檢驗方法—生菌數之檢驗 食品微生物之檢驗方法—金黃色葡萄球菌之檢驗 食品微生物之檢驗方法—大腸桿菌之檢驗 食品微生物之檢驗方法—沙門氏桿菌之檢驗	台北市北投區中央南路 2 段 37 號 8 樓	

綜 合 檢 驗 結 果	部 分	項 目	試 驗 結 果
	第 (一) 部分	品質要求	-----
		耐燃性安全要求	-----
		玩具安全重金屬含量 (特定元素之遷移)	合 格
		物理性安全要求	-----
		電驅動性之安全要求	-----
		塑化劑含量	合 格
	第 (二) 部分	材料	-----
	第 (三) 部分	包裝	-----
	第 (四) 部分	標示	-----
	第 (五) 部分	甲醯胺之安全要求	-----
	第 (六) 部分	生物性之安全要求	-----
	第 (七) 部分	甲醛之安全要求	-----
	評 定	合 格	

財團法人台灣玩具
暨兒童用品研發中心

報告簽署人：

黃獻平

備註 依客戶要求依 CNS4797-2 及 CNS15138-1 檢驗 16 吋菱形手把滑板車(室外/室內)之特定元素之遷移及塑化劑含量，未全項檢驗。

C.C.C. CODE



財團法人台灣玩具暨兒童用品研發中心

TAIWAN CHILDREN'S COMMODITIES R & D CENTER

10F., No.61, Dongxing Rd., Xinyi District, Taipei City 110, Taiwan (R.O.C.)

110台北市信義區東興路61號10樓 TEL:(02)8768-2901 FAX:(02)8768-2909

www.ttrd.org.tw

E-mail:service@ttrd.org.tw

申請書號碼：10604097CSF799-28

(第一部分) 塑化劑含量 CNS 15138-1 修正公布日期 101 年 06 月 14 日			測試日期：106 年 05 月 11 日		
元 素	標準限量	樣 品 A	樣 品 B	樣 品 C	樣 品 D
DMP	塑膠製品中含有鄰苯二甲酸二甲酯(DMP)、鄰苯二甲酸二乙酯(DEP)、鄰苯二甲酸二丁酯(DBP)、鄰苯二甲酸丁苯甲酯(BBP)、鄰苯二甲酸雙-2-乙基己酯(DEHP)、鄰苯二甲酸二正辛酯(DNOP)、鄰苯二甲酸二異壬酯(DINP)、鄰苯二甲酸二異癸酯(DIDP)等 8 種鄰苯二甲酸酯類塑化劑(Plasticizer)及其混合物含量總和不得超過 0.1%(重量比)。	ND	ND	ND	ND
DEP		ND	ND	ND	ND
DBP		ND	ND	ND	ND
BBP		ND	ND	ND	ND
DEHP		ND	ND	ND	ND
DNOP		ND	ND	ND	ND
DINP		ND	ND	ND	ND
DIDP		ND	ND	ND	ND
總和	< 0.1%	ND	ND	ND	ND
結果		符合	符合	符合	符合

樣品 A(顏色及材質)：塑 膠：紅、黃、藍

W：0.5328 g.

樣品 B(顏色及材質)：塑 膠：綠、橘、紫

W：0.5118 g.

樣品 C(顏色及材質)：軟塑膠：暗紅

W：0.5711 g.

樣品 D(顏色及材質)：塑 膠：黑

W：0.5727 g.

	DMP	DEP	DBP	BBP	DEHP	DNOP	DINP	DIDP
方法偵測極限：	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
單位：	%	%	%	%	%	%	%	%
儀器名稱：	氣相層析質譜儀 GC-MSD(儀器編號:098-特 B030)							
ND=未偵測出								



財團法人台灣玩具暨兒童用品研發中心

TAIWAN CHILDREN'S COMMODITIES R & D CENTER

10F., No.61, Dongxing Rd., Xinyi District, Taipei City 110, Taiwan (R.O.C.)

110台北市信義區東興路61號10樓 TEL:(02)8768-2901 FAX:(02)8768-2909

www.ttrd.org.tw

E-mail:service@ttrd.org.tw

申請書號碼：10604097CSF799-28

(第一部分) 玩具安全重金屬含量 (特定元素之遷移)

CNS 4797-2 修訂公布日期 93 年 07 月 06 日

單位: mg/kg

測試日期：106 年 05 月 11 日

元 素	標準限量	樣 品 A	樣 品 B	樣 品 C	樣 品 D	樣 品 E	樣 品 F	樣 品 G	樣 品 H
鉛 (Pb)	90	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3
鎘 (Cd)	75	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3
鋇 (Ba)	1000	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
鉻 (Cr)	60	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3	<3
汞 (Hg)	60	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
硒 (Se)	500	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
銻 (Sb)	60	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10
砷 (As)	25	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10	<10

樣品 A(顏色及材質): 塑 膠 : 紅

W : 0.4741 g.

樣品 B(顏色及材質): 塑 膠 : 黃

W : 0.4298 g.

樣品 C(顏色及材質): 塑 膠 : 藍

W : 0.4522 g.

樣品 D(顏色及材質): 塑 膠 : 綠

W : 0.4738 g.

樣品 E(顏色及材質): 塑 膠 : 橘

W : 0.4289 g.

樣品 F(顏色及材質): 塑 膠 : 紫

W : 0.4199 g.

樣品 G(顏色及材質): 軟塑膠 : 暗紅

W : 0.4200 g.

樣品 H(顏色及材質): 塑 膠 : 黑

W : 0.4109 g.



財團法人台灣玩具暨兒童用品研發中心

TAIWAN CHILDREN'S COMMODITIES R & D CENTER

10F., No.61, Dongxing Rd., Xinyi District, Taipei City 110, Taiwan (R.O.C.)

110台北市信義區東興路61號10樓 TEL:(02)8768-2901 FAX:(02)8768-2909

www.ttrd.org.tw

E-mail:service@ttrd.org.tw

申請書號碼：10604097CSF799-28

樣品照片：



本試驗報告僅對測試樣品負責



財團法人台灣玩具暨兒童用品研發中心

TAIWAN CHILDREN'S COMMODITIES R & D CENTER

10F., No.61, Dongxing Rd., Xinyi District, Taipei City 110, Taiwan (R.O.C.)

110台北市信義區東興路61號10樓 TEL:(02)8768-2901 FAX:(02)8768-2909

www.ttrd.org.tw

E-mail:service@ttrd.org.tw

申請書號碼：10604097CSF799-28

